

## 有机硅流平剂 Tech-232

### 描 述

Tech-232 是聚醚改性有机硅化合物，与各种树脂的相容性好。Tech-232 有特别优异的底材润湿能力并有出色的流平效果并不影响重涂性。同时有优异的手感和防缩孔能力。

### 物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油  
外 观： 淡黄色粘稠液体  
活 性 份： 100%

### 特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

### 应用体系与用量

适用于 UV 光固化涂料体系，同时可以用于所有溶剂型与水性体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg 铁桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270