

有机硅流平剂 Tech-233A

描 述

Tech-233A 是聚醚改性有机硅化合物，具有极好的相容性与流平能力，特别适用于光固化涂料体系。Tech-233A 可赋予漆膜极好的手感并且不影响重涂性，且具有极强的防缩孔能力，并可以增加漆膜耐滑伤性。

物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油
外 观： 淡黄色粘稠液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

可适用于所有溶剂型体系，水性体系，光固化体系等。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270