

有机硅润湿剂 Tech-2849N

描 述

Tech-2849N 是聚醚改性有机硅化合物,能强烈降低体系的表面张力,提供很强的润湿能力,是一只优秀的底材润湿剂,同时稳泡性低,在偏酸偏碱性体系当中比较稳定,且不影响重涂性,特别适用于水性涂料与油墨体系,不提供滑度。

物理化学参数

成 分: 聚醚改性硅油
外 观: 淡黄色粘稠液体
活 性 份: 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★★	★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

适用于水性木器涂料,水性工业涂料以及 UV 光固化涂料,油墨等体系。

添加量根据不同使用体系加量不同,一般对总量 0.1-1%,可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址:上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话: 021-50796110 传真: 021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270