

## 非硅流平剂 Tech-12143

### 描 述

Tech-12143 是氟碳改性丙烯酸类流平剂，与传统的非硅流平剂相比较，具有优异的流平速度，且在各种通用树脂体系的相容性较好，可较大幅度的降低漆膜的表面张力，能够起到快速润湿底材并有较好的防缩孔能力。

### 物理化学参数

成 分：含氟丙烯酸酯共聚物  
外 观：无色透明溶液  
活 性 份：70%  
溶 剂：混合芳烃

### 特 性

1. Tech-12143 在溶剂型体系中有良好的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成。
2. Tech-12143 具有极高的表面活性，与常见的丙烯酸酯流平剂相比较,具有较好的润湿底材的能力。

### 应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等溶剂型及无溶剂型体系。

### 建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

### 包装

25kg

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：

本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270